



Fiche
technique

MINPUR[®] Be-dunkel

SBK-08 Poudre de béton projeté foncée

SBK-08 Poudre de béton projeté et à talocher

Propriétés

- ❶ Poudre de béton projeté foncée (gris foncé) pour restaurer la peau de béton apparent.
- ❷ Peut être mélangé avec la poudre structurante à talocher SSP et les pigments de couleur SBK-08.
- ❸ À n'utiliser qu'en association avec SBK-08 Rep-hell et la poudre structure à talocher et uniquement avec les imprégnations permanentes testées Neutec LT 425, Synfola P-IP 20 et Synfola P-IP Perl.

Stockage :

Stocker dans un endroit sec. Toujours garder le récipient bien fermé.

Durée de conservation : 12 mois jusqu'à la mise en œuvre et à compter de la date de livraison.

Élimination : S'assurer que le produit ne pénètre pas dans les eaux usées ou les égouts. Respectez les prescriptions d'élimination générales de la Confédération, du canton ou de la commune.

Instructions d'utilisation / Traitement

Couche de fond (couche adhésive) :

Le support doit être nettoyé et exempt de poussière, graisse et huile.

Be-dunkel crée une liaison solide entre le matériau supérieur et inférieur. Passer du produit **M10** (eau mélangée) sur le support, passer 2 couches non diluées (apprêter) en cas de supports fortement absorbants.

Rapport de mélange pour le procédé de pulvérisation :

Bien mélanger 1 part de **Be-dunkel** avec 1 part de **M-10** (eau mélangée) et mettre dans un pot et tamiser avant utilisation.

Rapport de mélange pour les masses à talocher :

En fonction de la rigidité structurelle, bien mélanger 1 part de Be-dunkel avec 0,3 à 0,6 part de M10 (eau mélangée)

Température de traitement :

8 ° – 30 °C, protéger le matériau non travaillé de l'humidité.

Nettoyage des instruments de travail / Élimination

Le nettoyage est effectué avec de l'eau du robinet. Le produit ne doit pas pénétrer dans les eaux usées ou dans les égouts. Laisser durcir et éliminer les résidus de produit préparé dans un seau.

Spécifications techniques

Forme	Poudre « Contient du ciment Portland »
Traitement :	En fonction de la rigidité structurelle, bien mélanger 1 part de Be-dunkel avec 0,3 à 0,6 part de M10 (eau mélangée).
Couleur :	gris foncé
Emballage / Conditionnement :	Seau ovale de 15 kg
Conservation	Toujours garder le récipient bien fermé et le stocker dans un endroit sec.
Prescriptions en matière de transport	Produit non dangereux au sens des prescriptions connues en matière de transport

Indications de danger

« Contient du ciment Portland »

H315 Provoque des irritations cutanées.
 H318 Provoque des lésions oculaires graves.
 H335 Peut irriter les voies respiratoires.
 P261 Éviter de respirer les poussières.
 P280 Porter des gants de protection / une protection oculaire.
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Continuer de rincer.
 P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON/un médecin.
 P304+P340 EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans une position lui permettant de respirer confortablement.
 P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder les récipients fermés hermétiquement.
 P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions locales / régionales / nationales / internationales en matière d'élimination.



Nos informations correspondent en toute bonne foi à nos connaissances et expériences actuelles. Toutefois, nous les communiquons sans engagement. Les modifications apportées dans le cadre du progrès technique et du développement opérationnel restent réservées. Nos déclarations décrivent uniquement les caractéristiques de nos produits et services et ne constituent aucune garantie. Le client n'est pas exempté d'une vérification minutieuse des fonctions et possibilités d'application des produits. Le contrôle de l'adéquation des produits décrits relève exclusivement de la responsabilité du client et doit être effectué par du personnel qualifié. Ceci s'applique également à la préservation des droits de protection de tiers.

Version : Janvier 2018 La présente fiche de données devient caduque lors de la parution d'une nouvelle édition.